

7) 国认监认字(724)号

170002274007

检 测 报 告

TEST REPORT

ZWMJ-2019-MC-004

检测专用章

样品名称

Name of Sample 君子木 (耐腐)

委托单位

Client 山东京博木基材料有限公司

检测类别

Test Category 委托检验

国家木材与木制品性能质量监督检验中心

National Center of Performance Quality Supervision and Inspection for Timber & Wood Products

木材节约发展中心木材与木制品质量监督检验测试中心

Wood Value promotion and sustainable Development Center testing Lab for Timber & wood products

国家木材与木制品性能质量监督检验中心检测报告

Test Report of National Center of Performance Quality Supervision and Inspection for Timber & Wood Products


报告编号 (No. of Report) : ZWMJ-2019-MC-004

第 1 页 共 2 页 (Page 1 of 2)


样品名称 (Name of Sample)	君子木		
委托单位 (Client)	山东京博木基材料有限公司		
生产单位 (Manufacturer)	山东京博木基材料有限公司		
委托单位地址 (ADD)		电话 (Tel)	0543-2872884
样品类型/规格 (Model/Type)	10*20*20mm	商标 (Brand)	京博木基
样品数量 (Quantity)	30 块	状态 (State)	块状、表面光滑无缺陷
送样/抽样日期 (Date of Delivery/Sampling)	2019-4-29	抽样地点 (Place)	
检测项目 (Test Item)	耐腐蚀性 Resistance to decay		
检测依据 (Reference documents)	GB/T 13942.1-2009		
主要设备 (Instruments)	超净工作台、分析天平等 Clean Bench, Analytical Balance		
检验日期 (Test date)	2019 年 4 月 29 日~12 月 11 日		
检测结论 (Conclusion) : 本报告仅对来样提供数据。 This report provides data analysis of incoming samples only. 对照 GB/T 13942.1-2009 标准要求, 样品耐腐蚀等级达到 I 级 (强耐腐蚀)。 The tested specimen is rated class I of resistance to decay (very strong resistance to decay) as per GB/T 13942.1-2009. 以下空白。			
备注 (Remark) : 无 None			

主检 (Chief tester) : 

批准日期 (Date) : 2019 年 12 月 11 日

审核 (Verifier) : 

(检测专用章)

批准 (Approver) : 



注: 本表格自 2017 年 05 月 27 日起生效。

检测中心地址: 北京市通州区马驹桥镇环科中路 17 号联东 U 谷西区 22A 电话: 010-59771857

国家木材与木制品性能质量监督检验中心检测报告

Test Report of National Center of Performance Quality Supervision
and Inspection for Timber & Wood Products

No. ZWMJ-2019-MC-004

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

样品名称 (Name of Sample)	君子木	检验日期 (Test date)	2019 年 4 月 29 日~12 月 11 日								
检测 报告 (Test result)	一、目的 Purpose 用改性重组木试样,在实验室条件下,通过测定木腐菌对试样侵染前后的质量损失,评定所试验样品的耐腐等级。 二、材料和方法 Material & Methodology 1、实验条件 1. Experimental conditions 1.1 试样对照试样为毛白杨,逐一称重,备用; 1.1 Comparison specimen is untreated poplar, weighing separately for preparation. 1.2 菌种 密粘褶菌[Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill] 1.2 Testing fungi: Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill 2、实验设备 2. Testing equipment 蒸汽高压灭菌器、超净工作台、恒温恒湿培养箱、分析天平和干燥箱等。 Autoclave, Clean Bench, Thermostatic-Humidistat Cultivating Box, Analytical Balance, and Drying box. 三、实验方法 Testing methodology 1、配制培养基 1. Preparation of growth medium 2、实验过程 2. Testing procedures 2.1 样品前处理: 将对照试样和试样恒温干燥至恒重; 2.1 Pre-treatment of specimen: dry comparison specimens and sample specimens to constant weight. 2.2 培养: 将试样灭菌后接种到培养基上,放入恒温恒湿箱中,培养12周; 2.2 Cultivation: Transfer disinfected specimens to growth medium and put to thermostatic-humidistat cultivating box for cultivation of 12 weeks. 2.3 试样称重: 将试样取出后刮除试样表面的菌丝和杂质,干燥至恒重; 2.3 Weighing specimens: Take the specimens out and remove all fungi and impurities. Dry to constant weight. 2.4 处理数据: 根据前后质量差计算每块试样腐朽后的质量损失百分率。 2.4 Process of data: Calculate the mass loss percentage of each tested specimens before and after decay test. 四、结果 Conclusion <table><tr><th colspan="2">表 对密粘褶菌的抑制性能 Table Resistance to Gloeophyllum trabeum</th></tr><tr><th>项目 Item</th><th>质量损失率 (%) Mass lost rate</th></tr><tr><td>对照试样 (毛白杨) Comparison specimens (untreated poplar)</td><td>46</td></tr><tr><td>试样 Sample specimen</td><td>7</td></tr></table>			表 对密粘褶菌的抑制性能 Table Resistance to Gloeophyllum trabeum		项目 Item	质量损失率 (%) Mass lost rate	对照试样 (毛白杨) Comparison specimens (untreated poplar)	46	试样 Sample specimen	7
	表 对密粘褶菌的抑制性能 Table Resistance to Gloeophyllum trabeum										
	项目 Item	质量损失率 (%) Mass lost rate									
	对照试样 (毛白杨) Comparison specimens (untreated poplar)	46									
	试样 Sample specimen	7									
	备 注 (Remark)	无									

主检 (Chief tester):

批准日期 (Date): 2019年12月11日

审核 (Verifier):

(检测专用章)

批准 (Approver):

注: 本表格自 2017 年 05 月 27 日起生效。

检测中心地址: 北京市通州区马驹桥镇环科中路 17 号联东 U 谷西区 22A 电话: 010-59771857